



## DEVAKRYL 50 BRILLO

Última Revisión: Junio 2010

Página 1 de 2

### Ficha Técnica

#### Descripción

**DEVAKRYL 50 BRILLO** es un barniz de poliuretano acrílico de dos componentes en base solvente para suelos de madera

#### Propiedades

**DEVAKRYL 50 BRILLO** destaca principalmente por su gran resistencia a la abrasión y alto poder de cubrición, además de ser un producto no amarilleante.

#### Características

##### Viscosidad

1x1 con Devakryl 50 : 17 – 19 sg Copa FordNº4 A 20°C

##### Sólidos

Materia Seca 49 – 51 %

##### Densidad

0,99 – 1,01 g/cm<sup>3</sup>

##### Brillo

100°

#### Aplicaciones

**Es ideal para aplicaciones sobre barniz de urea.**

Todo tipo de maderas para parquet o tarimas.

#### Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien **1 parte del componente A con 1 parte del componente B**. Dejar reposar 5 minutos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

Para trabajos con dos manos, imprimir siempre con **1 mano de fondo y acabar con una de DEVAKRYL 50 BRILLO** pasando una lija fina del 240, después de la primera y segunda mano de fondo.

Una vez seca la última mano de **DEVAKRYL 50 BRILLO**, puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.



Quide

# DEVAKRYL 50 BRILLO



Última Revisión: Junio 2010

Página 2 de 2

**Ficha Técnica**

## Tiempo de secado

Seco para pisar

**24 horas a 20°C**

## Rendimiento

8 - 10 m<sup>2</sup>/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

## Mantenimiento

Para limpiar usar DEVALIM y para abrillantar BRINATUR.

## Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.

Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.**

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.

Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

### **AGÍTESE ANTES DE USAR**

**Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.**

## Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

### NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella..