

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

FLOORCOLOR es un tinte en base aceite, de un componente, para aplicación sobre suelos de madera de interior.

- ✚ Sólo para maderas de interior
- ✚ Excelente capacidad de penetración
- ✚ Poro abierto
- ✚ Muy fácil de aplicar
- ✚ Tiempo abierto extremadamente largo
- ✚ Amplia gama de colores
- ✚ Los colores pueden mezclarse entre sí
- ✚ Libre de metales pesados como cobalto,...

Existe una amplia variedad de colores (blanco, jatoba, roble, wengué, pino, nogal,...)

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto:** Líquido listo al uso
- **Rendimiento:** aproximadamente 15 m²/L (dependiendo del soporte)
- **Tiempo de secado:** 24 – 48 horas
- **Herramienta de aplicación:** máquina rotativa
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

MODO DE EMPLEO

La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).

La superficie a teñir debe estar limpia y libre de polvo, aceite, cera u otro tipo de contaminante, y la temperatura en el momento de aplicar el tinte no debe de ser inferior a 13° C ni superior a 25°C.

Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en el teñido o barnizado de maderas con altos contenidos de grasas, aceites, etc... como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc...) y otras como el eucalipto rojo, etc... se recomienda llevar a cabo una prueba previa antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.

APLICACIÓN

Producto listo al uso.

Importante que la superficie esté lijada y lista para la aplicación.

Agitar antes de usar.

- **Redistribuir perfectamente** el Floorcolor con la máquina rotativa, de manera que el producto penetre perfectamente en la madera. Eliminar el exceso (no eliminar ese exceso puede dar problemas de aplicación).
- Si se aplica a brocha, estirarlo perfectamente y transcurridos 15 minutos retirar el exceso con un paño limpio y seco que no suelte pelusa. **APLICAR UNA ÚNICA MANO CON ESTE PROCESO DE APLICACIÓN Y RETIRAR PERFECTAMENTE EL EXCESO!!**
- Una vez seca la aplicación (24-48 horas), **aplicar únicamente barniz al agua de dos componentes.**

PRECAUCIONES

- No usar en suelos rugosos o desnivelados.
- Es importante que todo el exceso de producto sea eliminado después de la aplicación.
- Tanto el lijado como las propiedades de la madera influyen sobre el color final.
- Según la rugosidad y la capacidad de absorción de la superficie, el rendimiento variará. Las superficies muy absorbentes, deterioradas o muy rugosas, contarán con un mayor consumo.
- Hay que tener en cuenta que una combinación de alta temperatura con humedad baja acorta el tiempo de secado, mientras que una baja temperatura y humedad alta lo alargan.
- En condiciones de frío o humedad es conveniente prolongar el tiempo de secado, porque en el caso contrario, podemos encontrarnos con problemas.
- Llevar a cabo una pequeña aplicación sobre la superficie a teñir, debido a que el color puede variar dependiendo de la especie de madera.

NOTA IMPORTANTE

Riesgo de autoignición.

El equipamiento contaminado con dicho producto como pueden ser trapos, paños, polvo de lijado, etc... puede causar autoignición.

Todos los trapos, etc. hay que ponerlos en agua, quemarlos o sellarlos en contenedores.

NOTA: todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.