



ANTICRATER UREA DS-1160

Ficha técnica

Revisión: 4 Fecha: 04.07.19

Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Es un aditivo antisiliconas para barnices de suelo de **UREA-FORMOL**.

Utilizar en casos donde haya contaminación de siliconas, tanto en maderas nuevas como en maderas viejas, por la contaminación de abrillantadores, reparadores, o cualquier tipo de spray.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto:** Líquido transparente
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

MODO DE EMPLEO

La dosificación adecuada es de un 1 – 2% por litro de mezcla de barniz.

Cuando se añada el antisiliconas a una capa de barniz, debe añadirse también a la siguiente mano, en la misma proporción de la mano anterior.

Seguir las indicaciones de las frases de consejos y riesgos que figuran en las etiquetas adosadas en cada envase, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

