FOTOINICIADOR ANTIAMARILLEO FAUV-3600

Ficha técnica

Revisión: 0 Fecha: 22.10.19

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

FOTOINICIADOR ANTIAMARILLEO FAUV-3600 es un fotoiniciador de secado UV.
Incorporar al producto base desde un 1% hasta un 6% (consultar el % a adicionar).

- Muy buen antiamarilleo.
- Buenas propiedades mecánicas.
- Buen secado.
- Confiere secado en profundidad.
- Aporta características antiamarilleantes a los productos base a los que se incorpora.

Sistema de secado: éste dependerá del producto base al que se incorpore.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Contenido sólidos**: 59 - 61%
- **Densidad**: 0.87 – 0.95 g/cm^3
- **Seguridad**: ver hoja de seguridad
- **Eliminación de residuos**: residuos y envases vacíos deben tratarse de acuerdo a las regulaciones locales. No se debe verter residuos en vertederos, desagües, redes de agua. Los envases vacíos sin goteos son reciclables.

APLICACIÓN

La aplicación dependerá del producto base al que haya sido incorporado el fotoiniciador.

Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en el barnizado de maderas con altos contenidos de grasas, aceites, etc… como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc…) y otras como el eucalipto rojo, Cumaru, etc… se recomienda llevar a cabo una prueba previa antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.

Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com

ALMACENAJE

El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente.
Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor.
Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com