# Quidefond 295 Blanco

**Ficha Técnica**

## DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES :

**Quidefond 295 Blanco** es un fondo blanco para mobiliario lacado y puertas en general.
De uso en ciclos sobre MDF donde se requiere un elevado poder cubriente en aplicaciones sobre planos y verticales.

- Alta cubrición
- Buen desaireado
- Muy buen aspecto una vez aplicado
- Buena pigmentación
- Poro cerrado
- Buen estirado en la aplicación
- Buena tixotropía
- Buena evaporación
- Buen lijado

**Quidefond 295 Blanco** se recomienda utilizarlo en muebles de baño, muebles de cocina, muebles de oficina, puertas, instalaciones comerciales, molduras, sillería, barnizado en general.

Existen dos sistemas de secado para los Poliuretanos:

- **Aire:** Si el secado va a ser al aire o en corriente de aire, es importante que la temperatura sea lo más uniforme posible durante todo el secado y que en el lugar no haya una corriente de aire muy alta, para evitar posibles irregularidades en la superficie de la película de barniz; pero tampoco demasiado baja, para favorecer la evaporación del disolvente de la superficie.
- **Aire caliente (túnel):** El aumento de la temperatura debe ser muy paulatino, sin grandes brusquedades, de forma que la evaporación sea regular. En los barnices de Poliuretano nunca debe ser superior a 45 – 50ºC. El aire que se produzca en el túnel no debe tener una velocidad superior a 0,5 m/min , ya que se podrían producir irregularidades en la superficie del barniz.
  El aporte de calor debe hacerse por abundante aporte del caudal, no por velocidad.





Octubre 2016

Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores

**DATOS TÉCNICOS:**

| | |
|---|---|
| **Tipo de barniz:** | 100% Poliuretano en base solvente. Bicomponente |
| **Contenido sólido:** | Materia Seca 67,3 – 68,7 % |
| **Viscosidad:** | 237,5 - 287,5 sg **(**ISO6 a 20°C) |
| **Viscosidad mezcla:** | 20 – 22 sg (ISO5 a 20ºC) |
| **Densidad:** | 1,33 – 1,47 g/cm$^3$ |
| **COV:** | Ver hoja de seguridad |
| **Normativa:** | Ver hoja de seguridad |
| **Olor:** | Disolvente |
| **Envases:** | 25 Kg |
| **Proporción de mezcla:** | En peso 2:1 / En volumen 4:3 |
| **Caducidad:** | Un año desde fecha de fabricación en envase original cerrado |
| **Seguridad:** | Ver hoja de seguridad |
| **Limpieza:** | Para la limpieza de la herramienta de trabajo, utilizar disolvente de limpieza inmediatamente después de su uso. |
| **Almacenamiento y transporte:** | La temperatura no debe ser inferior a 5°C o superior a 25ºC |

**Eliminación:** Los residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo con las normativas locales. No se debe verter residuos en vertederos,desagües, redes de agua. Los envases vacios sin goteo son reciclables.

**APLICACIÓN:**

Mezclar 2 partes de A con 1 parte de endurecedor (en peso) y mezclar perfectamente.

Dicha mezcla puede ser aplicada mediante los siguientes sistemas:

- Aplicación cortina
- Equipo Airmix
- Equipo Airless
- Aerografía
- Robot pistolas
- Dosificadora

**ALMACENAJE:**

El producto debe de almacenarse de acuerdo con la legislación vigente.
Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejado de toda fuente de ignición y calor.
Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

**NOTA**: Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

**Quide S.A**. Polígono Ind. de Itziar, E – 20, 20820 DEBA (Guipúzcoa), ESPAÑA, Tel.: +34 943 199 144, Fax: +34 943 199 001, e-mail: quide@quideva.com



www.quideva.com

Octubre 2016

Esta ficha de datos sustituye a todas las versiones anteriores