TINTE UNICON

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

TINTE UNICON es una gama de colorantes concentrados universales, recomendado para la coloración del mueble de madera, tanto nuevo como viejo.

- Sólo para maderas de interior
- Fuerza colorante elevada
- Buen secado
- Buen poder de fijación sobre la madera
- Buena estabilidad al estocaje
- De fácil uso

Existe una amplia variedad de colores.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto**: líquido concentrado
- **Rendimiento:** 10 m^2: 250 cm^3 (dependiendo del soporte)
- **Tiempo de secado**: segunda mano de color al cabo de 2 – 3 horas / barnizado 24 horas
- **Herramienta de aplicación**: pistola, brocha, rodillo o esponja
- **Seguridad**: ver hoja de seguridad
- **Caducidad**: 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

MODO DE EMPLEO

La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).

La superficie a teñir debe estar limpia y libre de polvo, aceite, cera u otro tipo de contaminante, y la temperatura en el momento de aplicar el tinte no debe de ser inferior a 13° C.

Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en el teñido o barnizado de maderas con altos contenidos de grasas, aceites, etc… como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc…) y otras como el eucalipto rojo, etc… se recomienda llevar a cabo una prueba previa antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.

Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com

TINTE UNICON

Ficha técnica

APLICACIÓN

Todos los colores pueden mezclarse entre sí. **Producto concentrado**.

Agitar antes de usar.

- Decapar y preparar la madera en caso de que sea vieja o esté manchada
- La madera nueva se pulirá con lija fina
- Preparación de tinte al uso, mezclar 9 partes de diluyente con 1 parte de **Tinte Unicon**
- El diluyente puede ser: disolvente, alcohol o agua
- Dependiendo de la elección del diluyente el tinte será de lenta evaporación (agua) con marcado de veta o de rápida evaporación (disolvente) sin marcado de veta
- Tras la aplicación del tinte (brocha, rodillo, esponja,…), secar rápidamente el exceso con un trapo limpio a fin de obtener una coloración uniforme
- **Encima de esta gama de tintes, no aplicar ni a rodillo ni a brocha ningún barniz base agua o disolvente, ya que tiende a removerlo. Aplicación adecuada del barniz a pistola**

NOTA: todas las superficies no reaccionan de las misma manera al ser tratadas por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com