



**Devaplas** es un emplaste base agua diseñado para la restauración y reparación de muebles, revestimiento de madera, parquet, etc. especial para la madera.

Adecuado para tapar juntas y corregir defectos y deterioros en la madera.

Una vez seco se lija con suma facilidad y puede ser coloreado, pintado, encerado, lacado, barnizado, etc.

Disponible una amplia gama de colores:

Blanco	Elondo	Natural	Roble
Caoba	Embero	Negro	Roble americano
Castaño	Haya	Nogal	Roble oscuro
Cerezo	Jatoba	Oregón	Sapely
Chopo	Movila	pino	Teca

## Información Técnica

---

Tipo de producto:	pasta viscosa
Contenido en sólidos:	71 - 75%
Densidad:	1.40 – 1.60 g/cm <sup>3</sup>
Secado:	endurecimiento máximo 24 horas
Herramienta de aplicación:	espátula DEVA o llana
Seguridad:	ver hoja de seguridad
Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa local.
Caducidad:	12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.

## Preparación

---

La madera debe de estar seca (con menos de un 18 – 20% de humedad) y aclimatada al entorno.

*Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en maderas con alto contenido de grasa, aceite, ... como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc...) y otras como el eucalipto rojo, Cumarú, ... se recomienda llevar a cabo una prueba antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.*

Rev. julio 2023

Esta revisión sustituye cualquier versión anterior



### Aplicación

---

1. **Atempere los envases** a la estancia de trabajo.
2. Asegurarse de que la superficie sobre la que se va a aplicar esté limpia, seca y exenta de polvo.
3. Aplicar con espátula DEVA o llana. No utilizar nunca espátulas que no sean de plástico o acero inoxidable.
4. El secado es rápido, pero su endurecimiento total se consigue a las 24 horas.
5. Si la junta o el defecto en la madera fuese muy profundo, aplicar varias capas hasta conseguir una perfecta nivelación.
6. **Es aconsejable dejar secar entre capas para evitar defectos.**
7. Una vez seca completamente la masilla, pulir la superficie.

**NOTA:** todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas, por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Los datos comprendidos en esta ficha han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí de los datos y constancia de las características física-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

Para más información diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página [www.quideva.com](http://www.quideva.com)

Rev. julio 2023  
Esta revisión sustituye cualquier versión anterior