


TARIMEX EXTRA

Ficha Técnica



Tarimex Extra es una imprimación acuosa monocomponente con agentes protectores UV (SunBlocker), para la protección de todas las especies de madera utilizadas en el suelo de exterior: *maderas exóticas* (IPE, teca, cumarú, bangkirai, padouk, movingui, etc), *frondosas europeas* (roble, castaño, nogal, abedul, etc), *maderas resinosas* (alerce, Douglas, etc), así como maderas termotratadas.

Protege a la madera de la degradación de la lignina, la pérdida de cohesión entre fibras y la inestabilidad dimensional y el agrietamiento.

Mediante la tecnología de autorreticulación crea una película duradera, especialmente adecuada para la protección de suelos de madera de exterior.

- Poder hidrofugante
- Buena resistencia a la oxidación
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Buen secado físico
- Respetuoso con el medio ambiente

Certificado de deslizamiento disponible en este producto (norma UNE – ENV 12633:2003).

Información Técnica

Tipo de producto:	Imprimación acrílica de 1 componente
Contenido en sólidos:	17 - 19%
Viscosidad:	10 - 12 s (a 20°C en Copa Ford N°4)
Densidad:	1.025 – 1.035 g/cm ³
COV:	17.7 g/L máx.
Tiempo de secado:	5 – 6 horas (a 20°C y 60% H.R.)
Rendimiento:	10 – 12 m ² /L (por capa)
Herramienta de aplicación:	rodillo DEVA microfibra
Seguridad:	ver hoja de seguridad
Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa local.
Caducidad:	12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.


Preparación

La madera debe de estar seca (con menos de un 18 – 20% de humedad) y aclimatada al entorno.

Rev. febrero 2023
Esta revisión sustituye cualquier versión anterior

TARIMEX EXTRA

Ficha Técnica



La superficie de madera debe de estar libre de polvo, ceras, siliconas o cualquier tipo de posible contaminante. Antes de comenzar a barnizar, finalizar el lijado con una máquina rotativa y lija de grano 120.

Los suelos pretratados **NO** pueden ser barnizados, a menos que se lije la madera en su totalidad.

Para barnizar madera termotratada e ignifugada mediante autoclave, consulte con nuestro departamento técnico.

Aplicación

Para evitar posibles problemas de adherencia o manchas en el barnizado de maderas con alto contenido de grasa, aceite, ... como son algunas maderas exóticas (merbau, iroko, etc...) y otras como el eucalipto rojo, Cumaru, ... se recomienda llevar a cabo una prueba antes de llevar a cabo la aplicación en toda la superficie.

1. **Atempere los envases** a la estancia de trabajo y agite enérgicamente la garrafa. Deje reposar 5 minutos.
2. Dependiendo de la madera a barnizar:
 - **Madera nueva:** dar la primera mano de Tarimex Extra, dejar secar durante dos horas y aplicar una segunda capa. No lijar entre capas.
 - **Madera barnizada:** eliminar todas las capas existentes mediante decapado (Decapante Gel de Quide) o lijando la superficie hasta dejar la madera limpia de cualquier resto de barniz, a continuación, aplicar 2 capas de Tarimex Extra dejando 2 horas entre las dos capas a aplicar.


!!!AGITAR EL PRODUCTO DURANTE LA APLICACIÓN!!!

En madera expuestas al sol se recomienda aplicar Tarimex Extra con color, debido a que aumenta la resistencia a los rayos UV.

Rev. febrero 2023
Esta revisión sustituye cualquier versión anterior

TARIMEX EXTRA

Ficha Técnica



Mantenimiento

Dependiendo del uso, de la zona geográfica, intensidad del sol, aguas calcáreas o salinas, temperatura, ... el mantenimiento será diferente, variando en plazo (4 meses, 6 meses, ...).

En algunos casos la restauración será suficiente con limpiar la superficie con nuestro limpiador **Devalim** y aplicar una mano de **Tarimex Extra**.

En el caso de que la madera esté muy deteriorada, lijar la superficie con grano de lija 100 – 120 y aplicar 2 capas de **Tarimex Extra** (dejando secar entre capas 2 horas) sin necesidad de lijar entre ellas.

Muchos consumidores y profesionales de la limpieza no están suficientemente informados en cuanto a cómo cuidar correctamente los suelos de madera. Evitar la limpieza con limpiadores genéricos potencialmente dañinos para la madera como son el amoníaco, vinagre, vapor, etc. El uso de estos productos puede anular la garantía del fabricante o de las restauraciones.

Para una limpieza del parquet en húmedo, una vez transcurridas dos semanas desde el barnizado, utilice una fregona limpia y muy escurrida en agua templada con nuestro limpiador específico **DEVALIM**. Ver instrucciones en el envase.

NOTA: todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas, por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Los datos comprendidos en esta ficha han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí de los datos y constancia de las características física-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

Para más información diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Rev. febrero 2023
Esta revisión sustituye cualquier versión anterior