

Ficha técnica

Página 1 de 2

DESCRIPCION

Adhesivo de poliacetato de vinilo en dispersión acuosa, indicado para la instalación de suelos de madera encolados de parquet mosaico, industrial, lamparquet, multicapa y parquet entarugado sobre soportes absorbentes en áreas interiores. Es apto para encolado sobre soleras con instalación de calefacción radiante.

No utilizar para encolado de maderas barnizadas, ni en soportes no absorbentes, terrazo o soleras de anhidrita. No se recomienda para encolado de tarima maciza.

CARACTERISTICAS

- Alta tixotropía. Mantiene la cresta del diente en la aplicación con espátula dentada.
 - No contiene disolventes.
 - Bajo contenido de humedad
 - Fácil limpieza del producto con las toallitas de limpieza de Guide
 - Apto para encolado sobre soleras con instalación de calefacción radiante y radiante refrescante. Para la instalación seguir las indicaciones del punto 11 de la Norma UNE 56810
- En el uso posterior de la instalación se recomienda de forma genérica:

Suelos con calefacción radiante

- No superar los 27°C en la superficie del parquet
- Mantener un control de la humedad ambiental para evitar que sea excesivamente baja

Suelos radiantes refrescantes

- Evitar que la temperatura del agua de refrigeración sea inferior a 20°C
- No tener una diferencia entre la Tª del agua de refrigeración y la Tª ambiente de la estancia mayor a 6°C
- Humedad relativa del aire sobre la superficie del parquet inferior al 70 %
- No mantener la refrigeración en marcha más de 12 horas al día

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación y de los materiales: Tª mínima + 10°C. Se recomienda no encolar a Tª superior a + 30°C

Humedad del aire: Preferentemente entre 40 % y 65 % con un máximo de 75°C

Espátula de aplicación: Utilizar espátula dentada de Deva tipo B3 o B11 según las condiciones de la instalación.

Consumo: 900 a 1200 g/m2 dependiendo de formato de madera y la condición del soporte

Tiempo abierto: Aproximadamente 15 min a 20°C

Tiempo de espera para pisar sobre parquet encolado: 48-72 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Tiempo de espera para proceder al lijado de la madera: 10 días dependiendo de las condiciones ambientales.

Ficha técnica

Página 2 de 2

CONDICIONES DE LA SOLERA

Se recomienda seguir las indicaciones de la Norma UNE 56810 para los suelos de madera. Deben ser resistentes y niveladas, estar bien secas y no tener grietas, suciedad ni sustancias que impidan el pegado.

Humedad de la solera: En las soleras de mortero de cemento, la humedad no será superior al 2,5 % CM (medido con higrómetro de carburo) antes de realizar el encolado. Si la solera dispone de un sistema de calefacción radiante el contenido de humedad debe ser inferior al 2 % salvo especificación en sentido contrario del fabricante del sistema.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PARQUET Y DE LAS ESTANCIAS

Se recomienda seguir las directrices indicadas en la Norma UNE 56810 para la instalación de suelos de madera, así como las instrucciones indicadas por el fabricante del parquet

PROCESO DE APLICACIÓN

En soleras de mortero de cemento en los que se desprenda polvo utilizar la imprimación Deva Primer 304 para consolidar la superficie antes de proceder al encolado.

Antes de la aplicación del adhesivo es aconsejable agitarlo previamente para su homogenización

Extender el adhesivo con espátula dentada de manera uniforme sobre el soporte evitando acumulaciones. Colocar la madera inmediatamente, presionando las tablillas para asegurar una buena humectación. Evitar que el adhesivo remonte por los laterales y testas de las tablillas.

ALMACENAMIENTO

Mantener en sus envases originales en ambiente seco y a Tª entre + 10°C y + 25°C.

LIMPIEZA

Mientras el adhesivo este fresco se puede limpiar con agua o las toallitas especiales de limpieza de Quide.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES USADOS

Se debe realizar según las indicaciones de la legislación vigente

SUMINISTRO

Cubos de plástico de 20 kg de capacidad.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.